

RUBAN ADHÉSIF POLYPROPYLENE STANDARD

Références	couleur	largeur en mm	longueur en m	Ø int. du mandrin en mm	Ø ext. du rouleau en mm
ADT03N	transparent	19	66	76	102
ADT04H	transparent	25	66	76	102
ADP11N	havane	38	66	76	102
ADP13N ADP136N	havane	48	66	76	102
ADT15N ADT156N	transparent	48	66	76	102
ADP14N	havane	48	100	76	112
ADT05N	transparent	48	100	76	112
ADP09N	blanc	48	100	76	112
ADP15N	havane	75	66	76	102
ADT07N	transparent	75	66	76	102
ADP948HAV	havane	48	990*	76	265
ADP948TRA	transparent	48	990*	76	265
ADP54N	transparent	75	990*	76	265

* Rubans pour machine de fermeture de caisses

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Film Polypropylène
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique (hot melt)
Épaisseur du film en µ	28
Épaisseur totale en µ	46
Pouvoir adhésif sur acier en N/cm	4
Charge de rupture en N/cm	38
Allongement à la rupture en %	130

APPLICATIONS

Recommandé pour la fermeture de colis légers. Déroulement rapide et bruyant.
Adhésivité instantanée forte.

Rappel : vos colis de rubans adhésifs ne doivent pas être ouverts avec un outil tranchant qui pourrait endommager vos rouleaux. Un rouleau doit être manipulé avec précaution : une chute peut créer une lésion invisible souvent à l'origine de rupture du ruban.

Nous vous recommandons de réaliser des essais dans les conditions d'application réelles et de vous assurer que le produit sélectionné répond en tous points à vos contraintes.

Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'appliquer votre adhésif à une température supérieure à 10°C sur une surface propre et sèche.
Exercez une légère pression sur votre ruban à l'aide du rouleau de votre dévidoir.

Retrouvez tous nos adhésifs et dévidoirs dans notre catalogue ou sur notre site web : www.raja.fr.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Nous vous recommandons de stocker vos adhésifs dans leur emballage d'origine. En cas de réclamation, il vous sera demandé de nous retourner des échantillons et de spécifier les mentions figurant sur l'étiquette de la caisse carton permettant la traçabilité du produit.

Les rubans adhésifs doivent être conservés 6 mois maximum dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 15 et 25°C à l'abri des U.V.

Tous nos adhésifs sont conformes aux normes de la Directive Européenne 94.62 (EN 13427) sur les emballages et les déchets d'emballage. Cette directive a notamment pour objectif de prévenir et réduire l'incidence des déchets et des emballages sur l'environnement, d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de garantir le fonctionnement du marché intérieur.

Echantillon gratuit pour essais sur demande.

Tous nos adhésifs standards sont personnalisables à votre marque sur www.Rajaprint.fr.

Date de mise à jour : Décembre 2015



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

* 0,099 € HT/min

RAJA S.A. au capital de 10 000 000 € RCS Bobigny B 937080414