

FONCTION DU FILM : **Film thermo rétractable de présentation**

PRESENTATION :

- Plat : laize de 200 mm à 1200 mm
- Dossé : laize de 150 mm x 150 mm à 1000 mm x 1000 mm
- Rétraction : bi orientée

VARIANTE : Imprimé - traité corona, microperforé

PROPRIETES TECHNIQUES :

PROPRIETES		METHODES DE TEST	UNITES	VALEURS			
EPAISSEURS		---	µm	12	15	19	25
RENDEMENT		---	m²/Kg	91	72,8	57,4	43,7
GRAMMAGE		---	g/m²	11	13,7	17,4	22,9
RETRACTION 120°C	MD*	D 2732	%	54	53	53	53
	TD*			59	58	58	58
RESISTANCE A LA TRACTION	MD*	D 882	Mpa	112	110	108	105
	TD*			105	111	108	98
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	MD*	D 882	%	100	102	105	103
	TD*			105	105	100	98
COEFFICIENT DE FRICTION	MD*	D 1894	---	0.24	0.24	0.22	0.20
	TD*			0.22	0.23	0.21	0.18
VOILE		D 1003		2.1	2.3	2.8	3.0
BRILLANCE		D 2457		89.0	87.0	86.3	85.0
PRECONISATIONS DE STOCKAGE		T° = entre 10 et 35°C A utiliser dans les 6 mois suivant sa date de livraison					

* MD : Direction longitudinale
 TD : Direction transversale

Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais qu'il vous appartient de conduire pour déterminer l'adaptation de nos produits à l'usage spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles connaissances ou expériences. En l'absence de contrôle sur les conditions particulières d'utilisation de ses produits, n'assume aucune obligation de résultat ni responsabilité quelconque concernant l'utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d'utilisation, pas plus qu'elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de violation de tous droits de brevet existants.